

FEYCOSILAN 293 Haftprimer

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<p>Produktbeschreibung Lösemittelhaltiger 1K-Haftvermittler</p> <p>Anwendungsgebiet Haftvermittler auf glatten Oberflächen wie Edelstahl oder Glas, auch für Stahl, verzinkten Stahl oder NE-Metalle geeignet</p> <p>Farbton Transparent</p>	<p>Product Description Solventborne 1 pack adhesion promoter</p> <p>Typical Uses Adhesion promoter on smooth surfaces such as stainless steel or glass, also suitable for steel, galvanized steel or non-ferrous metals</p> <p>Color Transparent</p>
TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
<p>Dichte ~ 0,8 g/ml</p> <p>Materialverbrauch ~ 30 - 60 g/m² Der praktische Verbrauch schwankt je nach Art der Applikation, Form und Rauigkeit des Untergrundes und den Verarbeitungsbedingungen.</p> <p>Lagerung (10 - 30°C) In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit mindestens 6 Monate. Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.</p>	<p>Density ~ 0,8 g/ml</p> <p>Material Consumption ~ 30 - 60 g/m² The practical consumption differentiate depending on the type of application, form and roughness of the substrate and the processing conditions.</p> <p>Shelf life (10 - 30°C) In originally sealed containers, stored undamaged, cool and dry, shelf life amounts to at least 6 months. The containers are to be protected from moisture and direct sunlight.</p>
VORBEREITUNG	PREPARATION
<p>Untergrundvorbehandlung <u>Allgemein</u> Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost-, öl- und fettfrei sein.</p> <p><u>Glas</u> Unbedingt die Zinnseite des Glases (mit UV-Licht) ermitteln. Die Zinnseite ist für die Beschichtung ungeeignet. Zum Beschichten muss die Luft bzw. Feuerseite verwendet werden.</p>	<p>Substrate Preparation <u>General</u> Substrate must be clean and dry. Dust, rust, oil and grease must be removed properly.</p> <p><u>Glass</u> The tin side of the glass must be determined (with UV light). The tin side of the glass is not suitable for the application of a coating. Use the air or fire side for applying the coating.</p>
VERARBEITUNG	APPLICATION
<p>Verarbeitungsbedingungen Nicht unter +5°C Objekttemperatur verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25°C. Die Oberflächentemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen.</p> <p>Verarbeitung FEYCOSILAN 293 Primer in einem Arbeitsgang dünn mit einem sauberen, fuselfreien mit FEYCOSILAN 293 befeuchten Tuch einmal abwischen. Überschüssige Mengen sofort mit einem trockenem,</p>	<p>Application Conditions Don't apply below +5°C object temperature. The best temperature for application is between +15 and +25°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point of the surrounding air.</p> <p>Application Apply one thin layer of FEYCOSILAN 293 Primer in one operation. Wipe the surfaces with a clean, lint-free cloth moistened with FEYCOSILAN 293 once. Remove excess spills immediately with a dry, clean,</p>

FEYCOSILAN 293 Haftprimer

sauberem, fuselfreien Papiervlies entfernen

lint-free paper towel

Ablüßzeit vor nächstem Lackierschritt:

> 15 °C 10 min
 < 15 °C 30 min
 höchstens 2 h

Flash off before next application step

> 15 °C 10 min
 < 15 °C 30 min
 not more than 2 h

Wichtig:

FEYCOSILAN 293 Primer reagiert mit Feuchtigkeit: Um die Qualität des Primers zu erhalten, die Dose sofort nach jedem Gebrauch wieder verschließen.

Bei anhaltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird FEYCOSILAN 293 Primer trübe und ist somit als Haftvermittler nicht mehr wirksam.

Trüb gewordener Primer nicht mehr verwenden.

Nach dem ersten Öffnen sollte der Primer innerhalb von ca. einem Monat verbraucht werden.

Primer nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.

Important:

FEYCOSILAN 293 primer reacts with humidity: To preserve the quality of the primer, close the container immediately after each use again.

With prolonged exposure to humidity FEYCOSILAN 293 primer turns turbid and is therefore no longer effective as an adhesion promoter.

Do not use turbid primers.

After first opening the primer should be used within about a month.

Do not thin primer or mix with other substances.

Reinigung

Waschverdünnung 201.

Cleaning

Cleaning thinner 201.

SONSTIGE HINWEISE

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/j): 500 g/l
 Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

ADDITIONAL INFORMATION

VOC Legislation

EU limit for the product (cat:A/j): 500g/l
 This product contains < 500 g/l VOC

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.